



HD02

AMIANBLOK FINITURA

Rivestimento incapsulante di Tipo A, B, C.

Tipologia di Impiego

Amianblok Finitura è un prodotto a base acquosa nato per risolvere il problema ambientale creato dall'uso dell'amianto quale fibra di rinforzo del cemento in manufatti, lastre per coperture e pannelli per costruzioni. Sulla base della comprovata nocività di queste fibre per la salute dell'uomo, la legge (D.M.20/8/99) stabilisce l'obbligo di "incapsulare" quei manufatti che sono destinati alla rimozione momentanea o definitiva o che, volendoli mantenere al loro posto e presentando un forte degrado superficiale, possono dare luogo al rilascio di fibre di amianto in conseguenza di urti, rotture, etc. o che sono destinati al semplice confinamento.

Amianblok Finitura permette di incapsulare definitivamente le fibre di amianto in un film elastico e resistente nel tempo e dunque permette di non essere costretti a smantellare e smaltire la struttura esistente.

AMIANBLOCK FINITURA E' UN PRODOTTO CERTIFICATO sulla base del D.M. 19 agosto 1999.

Modalità d'uso

AMIANBLOCK FINITURA può essere utilizzato come rivestimento incapsulante di manufatti in cemento amianto a vista all'esterno (**tipo A**), a vista all'interno (**tipo B**), non a vista (**tipo C**).

Prima dell'applicazione di AMIANBLOCK FINITURA è obbligatorio far precedere una mano di *Amianblock Primer* diluito 1:9 con acqua (nel caso del tipo A, qualora il manufatto si presenti sporco e invaso da muschi, è necessario procedere ad un adeguato trattamento preventivo con *Amianblock Antimuschio* e successiva pulizia).

AMIANBLOCK PRIMER è applicabile a pennello, a rullo oppure a spruzzo mediante apparecchiatura "airless" a bassa pressione.

Consumo e Resa

Il consumo del prodotto varia a seconda del tipo di struttura che si vuole incapsulare:

- *manufatti in cemento-amianto a vista all'esterno (tipo A)*: 1 kg/m² ca. da applicarsi in due strati di colore diverso e contrastante;
- *manufatti in cemento-amianto a vista all'interno (tipo B)*: 0,800 kg/m² ca. da applicarsi in due strati di colore diverso e contrastante;
- *manufatti in cemento-amianto non a vista (tipo C)*: 0,650 kg/m² ca. da applicarsi anche in unico colore.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,320
Residuo secco %	:	70 ca.
Viscosità Tazza Ford n.4	:	
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	15
Sovraverniciatura	:	6
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489