



HC00

AMIANBLOK PRIMER

Rivestimento incapsulante di Tipo D

Tipologia di Impiego

Amianblok Primer è un prodotto a base acquosa nato per risolvere il problema ambientale creato dall'uso dell'amianto quale fibra di rinforzo del cemento in manufatti, lastre per coperture e pannelli per costruzioni. Sulla base della comprovata nocività di queste fibre per la salute dell'uomo, la legge (D.M.20/8/99) stabilisce l'obbligo di "incapsulare" quei manufatti in cemento-amianto che sono destinati alla rimozione momentanea o definitiva.

Amianblok Primer permette di incapsulare le fibre di amianto in un film elastico e resistente e dunque di impedire alle fibre stesse di disperdersi nell'ambiente durante le operazioni di smantellamento delle strutture in cemento-amianto, sia che si tratti di rimozione momentanea o definitiva.

AMIANBLOK PRIMER E' UN PRODOTTO CERTIFICATO sulla base del D.M. 19 agosto 1999.

Modalità d'uso

AMIANBLOK PRIMER può essere utilizzato come rivestimento incapsulante di **tipo D** o come mano di imprimitura prima dell'applicazione di *Amianblok Finitura*.

Rivestimento incapsulante di Tipo D - la modalità di utilizzazione di AMIANBLOK PRIMER differisce a seconda del tipo di applicazione: nel caso di applicazione a pennello o a rullo il prodotto deve essere utilizzato come fornito, senza diluirlo; nel caso di applicazione a spruzzo, con pompa manuale a bassa pressione o apparecchiatura "airless", il prodotto deve essere diluito al 20-25% con acqua.

Mano di imprimitura: diluire Amianblok Primer nel rapporto 1:9 con acqua (1pp di A.P. + 9pp di acqua).

Consumo e Resa

Il consumo del prodotto varia a seconda del tipo di utilizzazione:

- *rivestimento incapsulante di tipo D*: 0,200-0,250 kg/m²;
- *mano di imprimitura*: 0,020-0,025 kg/m².

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico	kg/l	:	1,120 ca.
Residuo secco	%	:	50 ca.
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	
Essiccazione :	ore	:	(rivestimento incapsulante Tipo D)
Fuori polvere		:	
Al tatto		:	2
In profondità		:	6
Sovraverniciatura		:	6
Caratteristiche del film		:	Semilucido

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489