A003

ANTIRUGGINE SINTETICA

Fondo anticorrosivo al fosfato di zinco

Tipologia di Impiego

Fondo anticorrosivo a base sintetica adatto per carpenterie leggere. Buon potere anticorrosivo grazie all'alta percentuale di fosfato di zinco.
Per esposizione all'esterno, il manufatto trattato con il fondo necessita di smalto di protezione.
E' sopravernicabile con *Astroil, Astrosint* o *Astrosint ai Silico*ni.

Modalità d'uso

Applicare su supporti in ferro perfettamente puliti, sgrassati ed esenti da ruggine (se necessario applicare una mano di *Blox - Convertitore di ruggine*). E' applicabile a pennello, rullo, spruzzo sia ad aria che airless.
Non è idoneo per supporti in lega leggera e in ferro zincato.

Consumo e Resa

Resa: 8-10 m^2/l con una mano.
Diluizione: 8-10% a pennello; 15-20% a spruzzo; con *Diluente per Sintetici D200*.
Sopraverniciabile dopo 12 ore.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,500-1,700
Residuo secco %	:	79
Viscosità Tazza Ford n.4	:	240
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	4-5
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)