



B005-B905

## ASTROIL SINTETICO

### Smalto Alchidico lucido/satinato per esterno ed interno

#### Tipologia di Impiego

Smalto oleosintetico di ottima pennellabilità, distensione e pienezza di film. Ideale per verniciature di supporti in legno e ferro, sia in interno che all'esterno. Possiede elevata ritenzione della brillantezza ed ottima resistenza agli agenti atmosferici.

#### Modalità d'uso

Applicare su supporto preventivamente pulito e trattato. Supporti in legno: applicare una mano di *Astrolite T.S.* (interno) o una/due mani di *Conservante per legno* seguito da una mano di *Astroil Prima Mano* (esterno), carteggiare accuratamente ed applicare due mani di Astroil diluito con *Diluente per Sintetici D200*.

Supporti metallici: dopo adeguata pulizia e sgrassaggio, applicare una mano di *Minio sintetico* o di *Antiruggine sintetica* (ferro) o *Primer Monocomponente* (lamiera zincata) e quindi due mani di Astroil.

#### Consumo e Resa

Resa: 10-12 m<sup>2</sup>/l per ogni mano (5-6 m<sup>2</sup>/l con due mani).

Diluizione: a pennello/ruolo dal 5 al 10 % con *Diluente per Sintetici D200*;

a spruzzo dal 15 al 20 % con *Diluente per Sintetici D200*.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,050-1,250 a seconda del colore
<b>Residuo secco</b> %	:	65 ca.
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	240 - 280
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	2-3
Al tatto	:	6
In profondità	:	24
Sovraverniciatura	:	18
<b>Caratteristiche del film</b>	:	brillante o satinato

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489