E040

BETONFONDO

Fissativo Acril-Silossanico per esterno

Tipologia di Impiego

Fissativo acril-silossanico all'acqua traspirante, consolidante, idrorepellente. E' il fissativo da applicare, obbligatoriamente, come mano di preparazione prima di qualunque ciclo verniciante silossanico o anticarbonatazione.

Modalità d'uso

In generale, il fissativo acril-silossanico BETONFONDO deve essere applicato a mano unica e come fornito sulla superficie da verniciare. Solo nel caso di intonaci estremamente poco assorbenti, è consigliabile diluirlo preventivamente con acqua nella misura del 20-30% massimo.
Il prodotto può essere sopraverniciato con la pittura silossanica o anticarbonatazione prescelta solo dopo almeno 12 ore di essiccazione.

Consumo e Resa

Resa: 6-8 m^2/l per mano in funzione dell'assorbimento del suipporto.
Applicazione: a pennello.
Diluizione: normalmente non consigliata. Se la scarsa porosità dell'intonaco lo richiede, diluire con acqua fino ad un massimo del 30% in volume.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1.040 ca.
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n 8	:	
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	
Sovraverniciatura	:	12 h
Caratteristiche del film	:	lucido

INFO@I-T-V.IT
Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246
Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)