



L068

## ECOVER - IMPREGNANTE CERATO all'ACQUA

### Impregnante-finitura all'acqua ad effetto cerato

#### Tipologia di Impiego

Impregnante per legno a base acquosa e ad effetto cera che offre una duratura funzione protettiva dai parassiti e dalle muffe. La buona resistenza all'esterno del legante utilizzato ne permette l'utilizzo anche come finitura protettiva non a spessore e non sfogliante, purché applicato in più mani. Conferisce al supporto un gradevole aspetto satinato.

#### Modalità d'uso

Pulire il supporto da trattare eliminando eventuali tracce di resina. Applicare una prima mano di prodotto diluito al 10-15% (oppure una mano t.q. di *Impregnante all'Acqua*), lasciare essiccare 3-4 ore e carteggiare leggermente. Fare seguire l'applicazione di almeno altre due mani di prodotto come fornito, lasciando intercorrere almeno 3-4 ore tra una mano e l'altra. Se si desidera ottenere una finitura più "corposa" è possibile applicare più mani successive.

#### Consumo e Resa

Resa: 10-12 m<sup>2</sup>/l per una mano, comunque in base all'assorbimento del supporto.  
Diluizione: da utilizzare tal quale; se necessario usare acqua.  
Applicazione: a pennello, rullo ed immersione.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,000 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	12"
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	in funzione dell'assorbimento del supporto
Al tatto	:	
In profondità	:	4-6
Sovraverniciatura	:	4
<b>Caratteristiche del film</b>	:	satinato-ceroso

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

58