



E122

FLORENTIA

Idropittura per interni traspirante

Tipologia di Impiego

Pittura per interno traspirante con ottimo potere coprente ed ottimo punto di bianco. E' particolarmente indicata per l'imbiancatura di pareti interne ad intonaco civile. Si puo' colorare con i lavabili Gordon Base o con i coloranti universali.

Modalità d'uso

Applicare su superfici precedentemente trattate con *Fissativo Liquido Puro* o *Isolante Acrilico* o *Betonflex Fissativo* opportunamente diluiti, a pennello, rullo o con sistemi airless.

1° mano: diluire fino al 100%; 2° mano: diluire al 70-80% (in volume con acqua).

La seconda mano deve essere applicata non prima di 12 ore dall'applicazione della prima.

Consumo e Resa

Resa: 5 - 6 m²/l con due mani.

Diluizione: con acqua.

Applicazione: a pennello, rullo, airless.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico	Kg/Lt.	:	1,700 ca.
Residuo secco	%	:	
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essiccazione :	ore		
Fuori polvere		:	
Al tatto		:	4
In profondità		:	6
Sovraverniciatura		:	12
Caratteristiche del film		:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489