



E037

GORDINA PER ESTERNO SILOSSANICA

Pittura idrorepellente traspirante silossanica per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura idrorepellente silossanica per esterno dotata di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed eccellente copertura. La modificazione con resine silossaniche permette di aumentare ulteriormente le già buone caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità del prodotto di base. Utilizzabile in qualunque situazione di restauro architettonico, è la finitura ideale per facciate scarsamente protette e soggette a pesanti dilavamenti. Si colora con le tinte Gordon Base.

Modalità d'uso

Intonaco nuovo: applicare una mano di *Fissativo al Solvente* diluito 1:1 con Diluente D200 oppure una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2/1:3 con acqua, quindi applicare due mani di Gordina: la prima diluita dal 40 al 50% con acqua, la seconda diluita dal 30 al 35%.
Intonaco già verniciato: eliminare le vecchie pitture non perfettamente ancorate, spazzolare, applicare una mano di *Fissativo al Solvente* oppure una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2/1:3 con acqua e due mani di Gordina come sopra specificato.

Consumo e Resa

Resa: 5-6 m²/l per due mani.

Diluizione: fino al 50 % in volume con acqua.

Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico	kg/l	:	1,600 ca.
Residuo secco	%	:	60 - 63
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	-
Essiccazione :	ore		
Fuori polvere		:	-
Al tatto		:	3
In profondità		:	8
Sovraverniciatura		:	12
Caratteristiche del film		:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489