



EXXX

## GORDON CLEAN GRANA FINE

### Pittura ad effetto intonaco/velo per interno ed esterno

#### Tipologia di Impiego

Pittura acrilica per interno ed esterno ad effetto intonaco/velo. Caratterizzata da grande copertura, ottimo punto di bianco e notevole durezza. Applicabile su qualunque tipo di materiale lapideo. Su altri tipi di supporti, la relativa superficie deve essere preventivamente ed adeguatamente preparata. Riverniciabile con qualunque pittura murale per interno/esterno.

#### Modalità d'uso

La superficie da trattare deve essere pulita, sgrassata e preparata con adeguato fissativo o primer ancorante. Il prodotto deve essere usato come fornito, senza diluire. Applicare preferibilmente a spatola/frattazzo avendo l'accortezza di stenderlo uniformemente in modo da realizzare l'effetto "velo" desiderato. Lasciare essiccare almeno 12 ore, poi eventualmente applicare l'idropittura del colore desiderato.

#### Consumo e Resa

Resa: 1,5 - 2 m<sup>2</sup>/kg.  
Diluizione: non diluire.  
Applicazione: a spatola/frattazzo.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,500 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	tixotropica
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	12
Sovraverniciatura	:	12
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

186



E

## GORDON CLEAN IGENIZZANTE

### Pittura **ANTIMACCHIA** per interno

#### Tipologia di Impiego

Pittura acrilica caratterizzata da buona copertura, ottimo punto di bianco e velocità di essiccazione. La particolare formulazione consente di ottenere un film opaco estremamente resistente alle macchie degli alimenti, assolutamente lavabile e duraturo nel tempo.

Per tali caratteristiche il suo uso è consigliato nelle cucine, nei ristoranti e in tutti quegli ambienti dove esiste un'alta probabilità di macchiare le pareti e l'esigenza di una successiva continua pulizia che non porti ad un deterioramento del film di pittura.

#### Modalità d'uso

I supporti devono essere puliti, asciutti, eventualmente sgrassati e preventivamente trattati con una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2 con acqua. Dopo 6-8 ore applicare *Gordon Clean*. Il prodotto deve essere perfettamente miscelato, diluito con acqua al 15-20% in volume ed applicato in almeno due mani intervallate di 4-6 ore l'una dall'altra.

La funzionalità del *Gordon Clean* è proporzionale allo spessore del film applicato e si evidenzia al massimo grado quando il prodotto è perfettamente essiccato, quindi non prima di 6-7 giorni dall'applicazione.

#### Consumo e Resa

Resa: 5-6 m<sup>2</sup>/l per una mano.

Diluizione: 15-20% in volume con acqua.

Applicazione: pennello o rullo.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,300 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	1
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	4-6
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489



E198

## GORDON CLEAN

### Pittura acrilica ANTIMACCHIA per interno

#### Tipologia di Impiego

Pittura acrilica caratterizzata da buona copertura, ottimo punto di bianco e velocità di essiccazione. La particolare formulazione consente di ottenere un film opaco estremamente resistente alle macchie degli alimenti, assolutamente lavabile e duraturo nel tempo.

Per tali caratteristiche il suo uso è consigliato nelle cucine, nei ristoranti e in tutti quegli ambienti dove esiste un'alta probabilità di macchiare le pareti e l'esigenza di una successiva continua pulizia che non porti ad un deterioramento del film di pittura.

#### Modalità d'uso

I supporti devono essere puliti, asciutti, eventualmente sgrassati e preventivamente trattati con una mano di *Betonflex Fissativo* diluito 1:2 con acqua. Dopo 6-8 ore applicare *Gordon Clean*. Il prodotto deve essere perfettamente miscelato, diluito con acqua al 15-20% in volume ed applicato in almeno due mani intervallate di 4-6 ore l'una dall'altra.

La funzionalità del *Gordon Clean* è proporzionale allo spessore del film applicato e si evidenzia al massimo grado quando il prodotto è perfettamente essiccato, quindi non prima di 6-7 giorni dall'applicazione.

#### Consumo e Resa

Resa: 5-6 m<sup>2</sup>/l per una mano.

Diluizione: 15-20% in volume con acqua.

Applicazione: pennello o rullo.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

<b>Peso Specifico</b> kg/l	:	1,300 ca.
<b>Residuo secco</b> %	:	
<b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4	:	
<b>Essiccazione :</b> ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	1
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	4-6
<b>Caratteristiche del film</b>	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489