E044

GORDON QUARZ ELASTOMERICO

Pittura al quarzo elastomerica per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura al quarzo per esterno, caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici, da un elevato potere riempitivo e da una buona elasticità.
Possiede una buona stabilità del colore essendo formulato con biossido di titanio e ossidi di ferro. Ottimo per la decorazione di immobili civili ed industriali, per il restauro architettonico e come mano di finitura del ciclo elastomerico.
Contenuto C.O.V.: <20 g/l (colore bianco diluito al 30% in volume con acqua).

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, si consiglia sempre l'applicazione di una mano di *Fissativo al Solvente* o di *Betonflex Fissativo* diluito 1:3 con acqua.
Applicare una prima mano di Gordon Quarz diluita al 40-50% (in volume) con acqua, seguita - non prima di 12 ore - da una seconda mano diluita al 30-35%.
Usato come finitura del ciclo elastomerico, si consiglia una diluizione analoga su superfici trattate con *Betonflex Fissativo* + *Betonflex Fondo* perfettamente essiccato (quindi non prima di 48-72 ore).

Consumo e Resa

Resa: 4-6 m^2/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto
Diluizione: 1° mano: 40 - 50% di acqua; 2° mano: 30 - 35 % di acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT
Industria Toscana Vernici Srl
Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246
Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

E023

GORDON QUARZ

Pittura al quarzo per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura al quarzo per esterno, caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici, da un elevato potere riempitivo e da una grande resa.
Possiede una buona stabilità del colore essendo formulato con biossido di titanio e ossidi di ferro. Ottimo per la decorazione di immobili civili ed industriali e per il restauro architettonico.
Contenuto C.O.V.: <20 g/l (colore bianco diluito al 30% in volume con acqua).

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, si consiglia sempre l'applicazione di una mano di *Fissativo al Solvente* o di *Betonflex Fissativo* diluito 1:3 con acqua.
Applicare una prima mano di Gordon Quarz diluita al 40-50% (in volume) con acqua, seguita - non prima di 12 ore - da una seconda mano diluita al 30-35% .

Consumo e Resa

Resa: 4-5 m^2/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto
Diluizione: 1° mano: 40 - 50% di acqua; 2° mano: 30 - 35 % di acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropica
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

E944

GORDON QUARZ SILOSSANICO A.A.

Pittura Silossanica al quarzo per esterno con elevata resistenza del film contro muffe ed alghe

Tipologia di Impiego

Pittura Silossanica al quarzo per esterno, caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici, da un'elevato potere riempitivo e da una grande resa. La componente silossanica le conferisce ottima idrorepellenza ed alta traspirabilità. L'additivazione con opportuni biocidi permette al film un'elevata resistenza contro l'attacco di muffe ed alghe.
Ottima la stabilità del colore. Ideale per la decorazione di immobili civili ed industriali e per il restauro architettonico.

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, applicare una mano di *Xilofond - Fissativo Acril-Silossanico* come fornito o, qualora l'assorbimento dell'intonaco sia particolarmente basso, diluito fino al 20-30% in volume con acqua. Dopo almeno 12 ore, applicare la prima mano di Gordonsil diluito al 40-50% con acqua, seguita dalla seconda mano diluita al 30-35%.
E' possibile utilizzare come fissativo di preparazione il *Betonflex Fissativo - Fissativo ad Alta Penetrazione*: è evidente che in questo caso diminuirà l'idrorepellenza del ciclo di verniciatura, ferme restando tutte le caratteristiche di traspirabilità.

Consumo e Resa

Resa: 4-5 m^2/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto
Diluizione: 1° mano: 40 - 50% di acqua; 2° mano: 30 - 35 % di acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

E944

GORDON QUARZ Silossanico

Pittura Silossanica al quarzo per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura Silossanica al quarzo per esterno, caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici, da un'elevato potere riempitivo e da una grande resa. La componente silossanica le conferisce ottima idrorepellenza ed alta traspirabilità.
Possiede una buona stabilità del colore essendo formulato con biossido di titanio e ossidi di ferro. Ottimo per la decorazione di immobili civili ed industriali e per il restauro architettonico.

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, applicare una mano di *Xilofond - Fissativo Acril-Silossanico* come fornito o, qualora l'assorbimento dell'intonaco sia particolarmente basso, diluito fino al 20-30% in volume con acqua. Dopo almeno 12 ore, applicare la prima mano di Gordonsil diluito al 40-50% con acqua, seguita dalla seconda mano diluita al 30-35%.
E' possibile utilizzare come fissativo di preparazione il *Betonflex Fissativo - Fissativo ad Alta Penetrazione*: è evidente che in questo caso diminuirà l'idrorepellenza del ciclo di verniciatura, ferme restando tutte le caratteristiche di traspirabilità.

Consumo e Resa

Resa: 4-5 m^2/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto
Diluizione: 1° mano: 40 - 50% di acqua; 2° mano: 30 - 35 % di acqua.
Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)