



E097

## IDROWOOD

### Protettivo idro-oleorepellente all'acqua per legno

#### Tipologia di Impiego

Prodotto a base acquosa specifico per il trattamento idrorepellente ed oleorepellente di supporti lignei in genere.

Penetra attraverso i pori capillari del supporto fino ad alcuni millimetri di profondità. Una volta perfettamente essiccato è invisibile e l'aspetto naturale dei materiali rimane assolutamente inalterato. E' permeabile al vapore e la traspirabilità delle superfici trattate rimane praticamente immutata. E' chimicamente stabile e non si altera a seguito di esposizione ai raggi U.V.. Essicca rapidamente e conferisce al supporto un notevolissimo effetto goccia.

#### Modalità d'uso

Le superfici da trattare devono essere pulite, integre ed assolutamente non trattate con alcun prodotto verniciante.

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere applicato su superfici completamente asciutte, possibilmente fredde o comunque non esposte a sole forte.

L'applicazione può essere fatta a pennello, a rullo o con aerografo tipo airless a bassa pressione.

La massima idro-oleorepellenza si ottiene con l'impregnazione del supporto fino a saturazione, ma notevoli risultati si ottengono già con l'applicazione bagnato su bagnato di due sole mani di prodotto.

La completa funzionalità di idrorepellenza si ottiene dopo la totale essiccazione del prodotto (variabile in funzione della temperatura e dell'umidità ambientale) e comunque non prima di 24 ore dall'applicazione.

**N.B.** Agitare il prodotto prima dell'uso. Proteggere la vegetazione e tutte le superfici che non devono essere trattate.

#### Consumo e Resa

La resa è in funzione del tipo di legno da trattare. Le differenze sono molto elevate, sia tra essenze diverse che all'interno della stessa "famiglia": si possono ipotizzare consumi varianti fra 0,1 a 0,3 litri/m<sup>2</sup>. Per avere valori reali di consumo è sempre consigliabile verificare il consumo effettivo su una superficie campione (1-2 m<sup>2</sup>).

#### Caratteristiche Chimico - Fisiche

Peso Specifico: 1,000 kg/l ca.

Aspetto del film: prodotto non filmogeno.

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489