



E017

## IMPERMEABILIZZANTE PER TETTI

### Guaina impermeabilizzante liquida

#### Tipologia di Impiego

Guaina liquida per esterno con buon potere impermeabilizzante.  
Ottima per impermeabilizzare tetti, terrazze e, in genere, superfici direttamente esposte alla pioggia che non presentano ristagno di acqua.  
Limitatamente pedonabile.  
Disponibile nei colori Rosso Mattone e Grigio Cemento.

#### Modalità d'uso

La superficie da trattare deve essere perfettamente pulita e priva di polvere o sostanze oleose. Necessitano giuste pendenze per il deflusso dell'acqua piovana.

Su gres e cemento: applicare preventivamente una mano di *Isolante Acrilico* diluito 1:9 con acqua o di *Fissativo al Solvente* come fornito. Su guaina bituminosa: applicare preventivamente una mano di *Fissativo al Solvente* come fornito.

Diluire il prodotto come sotto indicato ed applicare almeno due mani di Impermeabilizzante per Tetti, facendo intercorrere 10-12 ore tra una mano e l'altra. La superficie diventa pedonabile, anche se limitatamente, dopo almeno 36-48 ore dall'applicazione dell'ultima mano.

#### Consumo e Resa

Consumi consigliati (per una effettiva e duratura protezione): da un minimo di 0,700 litri/m<sup>2</sup> ad un massimo di 1,5 litri/m<sup>2</sup> (con applicazione di più mani).

Applicazione: a pennello, rullo.

Diluizione: 1° mano: fino al 20-30% in volume con acqua

2° mano e successive: tal quale o diluita al 5-10% max.

#### Caratteristiche Chimico- Fisiche

|                                 |   |             |
|---------------------------------|---|-------------|
| <b>Peso Specifico</b> kg/l      | : | 1,250 ca.   |
| <b>Residuo secco</b> %          | : |             |
| <b>Viscosità</b> Tazza Ford n.4 | : | tixotropico |
| <b>Essiccazione :</b> ore       |   |             |
| Fuori polvere                   | : |             |
| Al tatto                        | : | 3           |
| In profondità                   | : | 8           |
| Sovraverniciatura               | : | 12          |
| <b>Caratteristiche del film</b> | : | satinato    |

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

100