E012

ISOLANTE ACRILICO

Resina acrilica

Tipologia di Impiego

Resina acrilica in emulsione acquosa idonea per il consolidamento di superfici murarie friabili che richiedono l'applicazione di pitture o stucchi di forte consistenza, creando un ancoraggio ottimo per ogni tipo di decorazione.
All'interno è idoneo per impregnare e consolidare pietre o mattoni a faccia vista.

Modalità d'uso

Va normalmente diluito in rapporto 1:9 (una parte di prodotto e nove parti di acqua). Si può usare a basse diluizioni (1:2-1:3) per rendere lucidi balze o zoccoloni rullati o bucciati. Indispensabile per pareti interne che hanno subito interventi di raschiatura e spazzolatura. In caso di supporti che presentano un forte assorbimento (ad es. pareti a gesso) si consiglia di applicare 2 mani diluite 1:9, tra loro intervallate di 6 ore ca.

Consumo e Resa

Resa: 6-8 m^2/l alla diluizione di 1:9.
Diluizione: per il consolidamento di pareti diluire con acqua 1 a 9.
Applicazione: pennello, rullo e spruzzo a bassa pressione.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1.0 ca.
Residuo secco %	:	50% alla fornitura
Viscosità Tazza Ford n.4	:	-
Essicazione : ***ore***		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	-
In profondità	:	-
Sovraverniciatura	:	6 ore
Caratteristiche del film	:	non filmogeno alla diliuzione 1:9

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)