



A064

ISOLSMOKE

Isolante semicoprente antifumo

Tipologia di Impiego

Isolante semicoprente all'acqua appositamente studiato per preparare le superfici impregnate di fumo, fuliggine e nicotina alla successiva verniciatura finale. Riesce ad incorporare ed a trattenere all'interno del film essiccato le sostanze grasse presenti nel fumo e ne impedisce il riaffioramento al momento della mano a finire.

Può essere sopravverniciato con qualunque prodotto all'acqua. Si consiglia l'uso di Gordina per interno Tappo Blu.

Modalità d'uso

Applicare tal quale o leggermente diluito con acqua sulle superfici interessate, lasciare essiccare e ricoprire con la idropittura/smalto prescelta/o.

Isolsmoke, durante l'applicazione e soprattutto durante l'essiccazione, può cambiare colore tendendo ad assumere una tonalità simile al colore della superficie di partenza: ciò rientra nella normalità e non inficia il risultato della verniciatura finale. Il prodotto di finitura permetterà di ottenere superfici perfettamente uniformi ed in linea con il colore prescelto.

Isolsmoke essicca molto rapidamente (in media 30-40 minuti a 20°C) e può essere sopravverniciato già dopo 1,5-2 ore dall'applicazione.

Consumo e Resa

Resa: 10-12 m²/l per mano.

Applicazione: pennello o rullo.

Diluizione: Isolsmoke è pronto all'uso, ma può essere diluito con acqua fino al 15-20% in volume.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l : 1.150 ca.

Residuo secco % : 50% ca.

Viscosità Tazza Ford n.4 : -

Essiccazione : ore

Fuori polvere :

Al tatto : 15 minuti

In profondità :

Sopravverniciatura : 1,5-2 ore

Caratteristiche del film : lucido

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

104

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489