



A001

MINIO GRIGIO

Antiruggine oleofenolica al fosfato di zinco (senza piombo)

Tipologia di Impiego

Fondo caratterizzato da alta percentuale di legante, ottimo potere anticorrosivo ed eccellente resistenza all'esterno. E' adatto alla protezione di carpenterie metalliche prima della messa in opera. Può essere sopravverniciato con smalti *Astroil*, *Astrosint* o *Astrosint ai Siliconi*. Non è sopravverniciabile con smalti a rapida essiccazione, nitro, poliuretanicici ed epossidici.
Prodotto esente da piombo.

Modalità d'uso

Applicare il prodotto su metallo decapato o sabbiato al grado SA2 - SA2,5. Se la sabbiatura non può essere fatta, eliminare eventuali tracce di ruggine con pulizia meccanica seguita dall'applicazione di *Blox - Convertitore di Ruggine*.
Attendere almeno 12 ore prima dell'applicazione dello smalto di finitura.
Prima dell'essiccazione il prodotto può essere eliminato con Diluente per sintetici, comprese le attrezzature di applicazione.

Consumo e Resa

Resa: 8-10 m²/l con una mano.
Diluizione: 10-15% a pennello; 20-25% a spruzzo con *Diluente per Sintetici D200*.
Essiccazione: fuori polvere 3 ore; sopravverniciabile 15 ore.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,67
Residuo secco %	:	70 - 75
Viscosità Tazza Ford n.4	:	240 - 280
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	10
Sovraverniciatura	:	15
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

105