



E030

PITTURA AI SILICATI

Pittura al silicato di potassio per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura minerale per esterno a base di silicato di potassio, legante completamente inorganico che reagisce chimicamente con il supporto murario. Lascia inalterate le proprietà fisiche di permeabilità al vapore del supporto. Con appropriata applicazione si ottengono finiture di particolare pregio architettonico, traspirabili e di elevata resistenza. Il supporto trattato può assumere l'effetto "anticato". E' possibile, se richiesto, eseguire patinature e velature impiegando il fissativo impregnante come veicolo e aggiungendo coloranti per ottenere la tonalità richiesta. La Pittura ai Silicati è particolarmente indicata anche in ambienti con atmosfere aggressive come le grandi città.

Modalità d'uso

Le superfici da pitturare (nuove oppure trattate a calce o con pitture ai silicati) devono essere preventivamente preparate con il *Fissativo ai Silicati*. Particolare attenzione deve essere posta a non applicare la Pittura ai Silicati su pitture sintetiche in quanto il silicato, non potendo reagire con il supporto, potrebbe dare luogo a fenomeni di distacco.

ATTENZIONE: proteggere dagli schizzi pietre, vetri, piante, ceramiche e mattoni di cotto o lavare subito con acqua corrente.

Consumo e Resa

Resa teorica : 3 - 4 m²/l per due mani
Diluizione: 35 - 40% in volume con acqua
Applicazione: pennello

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1.500
Residuo secco %	:	80 - 85
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

114



E094

PITTURA AI SILICATI per Interno

Pittura al silicato di potassio *per interno*

Tipologia di Impiego

E' una pittura minerale per interno a base di silicato di potassio, legante completamente inorganico che reagisce chimicamente con il supporto murario. Lascia inalterate le proprietà fisiche di permeabilità al vapore come la calce. Con appropriata applicazione si ottengono finiture di particolare pregio estetico, traspirabili e di elevata resistenza.

E' possibile, se richiesto, eseguire patinature e velature impiegando il fissativo impregnante come veicolo e aggiungendo coloranti per ottenere la tonalità richiesta.

Modalità d'uso

Le superfici da pitturare (nuove oppure trattate a calce o con pitture ai silicati) devono essere preventivamente preparate con il *Fissativo ai Silicati*. Particolare attenzione deve essere posta a non applicare la Pittura ai Silicati su pitture sintetiche in quanto il silicato, non potendo reagire con il supporto, potrebbe dare luogo a fenomeni di distacco.

ATTENZIONE: proteggere dagli schizzi pietre, vetri, piante, ceramiche e mattoni di cotto o lavare subito con acqua corrente.

Consumo e Resa

Resa teorica : 3 - 4 m²/l per due mani

Diluizione: 30 - 35% in volume con acqua

Applicazione: pennello

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1.500
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	4
In profondità	:	6
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489