



B022

PITTURA AL CLOROCAUCCIU'

Smalto al clorocaucciù'

Tipologia di Impiego

Smalto semilucido al solvente caratterizzato da ottima impermeabilità e resistenza chimica verso acqua, soluzioni acide e basiche, sale, alcoli, oli minerali, cloro. Resistente all'esterno anche in presenza di ambienti chimicamente aggressivi. E' idoneo alla verniciatura di vasche, gavoni e cisterne per il contenimento di acque di irrigazione o di processo industriale. Non è adatto a contenere acque potabili e prodotti alimentari.

N.B. Chimicamente non resistente a idrocarburi aromatici, alifatici e clorurati, benzine, oli animali, oli vegetali.

Modalità d'uso

E' applicabile su ogni tipo di supporto, purchè esente da umidità, polvere e sostanze grasse. Eventuali vecchie pitture non bene ancorate devono essere completamente rimosse.

Su cemento la superficie deve essere leggermente ruvida per favorire l'aderenza.
Su metallo applicare preventivamente una mano di *Fondo Universale Antiruggine*.

Consumo e Resa

Resa: 4-5 m²/l per due mani. Variabile in base al tipo di supporto.

Diluizione: 1° mano 25-30%; 2° mano 10-15% con *Diluyente per CLOROCAUCCIU'* D204 o *Diluyente NITRO D201*

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,45
Residuo secco %	:	72,5
Viscosità Tazza Ford n.4	:	250
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	8	: 0,5
In profondità	:	2
Sovraverniciatura	:	5
Caratteristiche del film	:	film semilucido di aspetto gommoso

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

116