



E250-E251-E252

SMALTO MURALE all'ACQUA

Smalto lucido-satinato-opaco all'acqua per pareti

Tipologia di Impiego

Smalto acrilico inodore specifico per la verniciatura di pareti interne. Possiede ottima copertura, pennellabilità, distensione e lavabilità. Ha un'elevata resistenza alla luce ed all'ingiallimento. Può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto murario.

Contenuto C.O.V.: <5 g/l (prodotto diluito al 20% in volume con acqua).

Il basso contenuto di C.O.V. ne consente l'uso anche in ambienti con presenza continua di persone, come uffici, locali pubblici, ospedali, etc.

Modalità d'uso

Applicare su supporti esenti da polvere e sostanze grasse. Su superfici nuove applicare preventivamente una mano di *Betonflex Fissativo*. Può essere applicato su supporti già verniciati con smalti alchidici, previa pulizia e carteggiatura. Le superfici in legno o metallo devono essere preventivamente trattate con fondi appositi.

Essicca in 4-6 ore a seconda delle condizioni di umidità e temperature ambientali.

Pulire immediatamente gli attrezzi dopo l'uso con acqua e sapone

Consumo e Resa

Resa: 10 m²/litro per una mano.

Diluizione: 25-30% in volume con acqua.

Applicazione: a pennello e/o rullo.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,350 ca.
Residuo secco %	:	
Viscosità Tazza Ford n.4	:	Tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	2
In profondità	:	5-6
Sovraverniciatura	:	5-6
Caratteristiche del film	:	Lucido-satinato-opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489