



E949

TUSCANIA

Pittura Silossanica al quarzo per esterno

Tipologia di Impiego

Pittura Silossanica al quarzo per esterno, caratterizzata da una buona resistenza agli agenti atmosferici, da un'elevato potere riempitivo e da una grande resa. La componente silossanica le conferisce ottima idrorepellenza ed alta traspirabilità.

Possiede una buona stabilità del colore essendo formulato con biossido di titanio e ossidi di ferro. Ottimo per la decorazione di immobili civili ed industriali e per il restauro architettonico.

Modalità d'uso

Dopo spazzolatura e pulitura della superficie, applicare una mano di *Xilofond - Fissativo Acril-Silossanico* come fornito o, qualora l'assorbimento dell'intonaco sia particolarmente basso, diluito fino al 20-30% in volume con acqua. Dopo almeno 12 ore, applicare la prima mano di *Gordon Quarz Silossanco* diluito al 40-50% con acqua, seguita dalla seconda mano diluita al 30-35%. E' possibile utilizzare come fissativo di preparazione il *Betonflex Fissativo - Fissativo ad Alta Penetrazione*: è evidente che in questo caso diminuirà l'idrorepellenza del ciclo di verniciatura, ferme restando tutte le caratteristiche di traspirabilità.

Consumo e Resa

Resa: 4-5 m²/l per due mani. La resa può variare a seconda dell'assorbimento del supporto

Diluizione: 1° mano: 40 - 50% di acqua; 2° mano: 30 - 35 % di acqua.

Applicazione: pennello, rullo e airless.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,6
Residuo secco %	:	68 - 70
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	3
In profondità	:	8
Sovraverniciatura	:	12
Caratteristiche del film	:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

164