



E280/E281

UNIFORMANTE

Fondo uniformante per esterni e interni

Tipologia di Impiego

Sottofondo traspirante specifico per rasature di facciate e superfici murarie esterne. Può essere applicato sull'intera facciata per uniformare l'assorbimento e l'estetica nel caso di rifacimento a "toppe" o usato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile nel caso di rappezzi parziali prima della riverniciatura della facciata stessa. Ideale per facciate con intonaco "a ragnatela". Può essere usato anche in interni, ad es. su muri o pannelli in cartongesso per creare l'effetto estetico dell'intonaco civile. Sopraverniciabile con qualsiasi tipo di pittura all'acqua per esterni. Disponibile nella versione "Grana Fine" e "Grana Grossa".

Modalità d'uso

Il prodotto può essere applicato sia a rullo che con spatola americana (a spessore) su supporti preventivamente puliti, sgrassati e preparati con *Betonflex Fissativo* opportunamente diluito.

Applicazione a rullo: diluire al 15-20% in volume con acqua.

Applicazione con spatola (a spessore): usare il prodotto come fornito, senza diluire.

Consumo e Resa

Applicazione a rullo: resa media di 4-5 m²/l ca. per una mano.

Applicazione con spatola americana: resa media di 1-1,3 m²/l ca. per una mano.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico kg/l	:	1,630
Residuo secco %	:	75%
Viscosità Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione : ore		
Fuori polvere	:	
Al tatto	:	
In profondità	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
Sopraverniciatura	:	in funzione dello spessore applicato (min.12h).
Caratteristiche del film	:	opaco ruvido.

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489