



E101

XILOFIN PER ESTERNO

Pittura silossanica per esterni

Tipologia di Impiego

Nello Xilofin p.E. sono racchiuse le caratteristiche delle pitture murali minerali quali Calce e Silicato e delle pitture in dispersione. E' un prodotto a base di resine silossaniche, specifico per applicazioni all'esterno. E' a base acquosa e non è nocivo né per l'applicatore e né per l'ambiente. Essicca uniformemente senza dar luogo a chiazze e non assorbe acqua in caso di pioggia. Permette di ottenere un film con minimo assorbimento capillare ed elevatissima permeabilità al vapor acqueo (traspirabilità): è la finitura ideale per intonaci macroporosi e osmotici (intonaci antiumido).

Xilofin per Esterni è applicabile su intonaci nuovi e su vecchi supporti precedentemente verniciati con pitture a calce, a base di silicati ed a base di emulsioni purché di aspetto opaco.

Modalità d'uso

Intonaci nuovi: applicare una mano di *Xilofond - Fissativo Acril-Silossanico all'acqua* - tal quale o diluito al 10% (max) con acqua. Intonaci già verniciati: eliminare le vecchie pitture non ben ancorate, raschiare, spazzolare ed applicare una mano di fissativo *Xilofond* come sopra indicato.

Applicare Xilofin per Esterno in due mani: la prima diluita al 40-50% e la seconda diluita al 30-35% (in volume) con acqua. Le due mani devono essere intervallate di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Non applicare in caso di minaccia di pioggia. Proteggere la verniciatura per almeno due/tre giorni.

Conservare i recipienti ben chiusi e a temperature superiori a 5°C.

Consumo e Resa

Consumo teorico : 300 - 350 g/m² per le due mani.

Resa teorica: 4,5 - 5,5 m²/l.

Diluizione: acqua.

Applicazione: pennello o rullo.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Peso Specifico	Kg/Lt.	:	1,650 ca.
Residuo secco	%	:	
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	tixotropico
Essiccazione :	ore		
Fuori polvere		:	in funzione della temperatura esterna
Al tatto		:	
In profondità		:	6-8
Sovraverniciatura		:	12
Caratteristiche del film		:	opaco

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489