



E040

XILOFOND ALL'ACQUA

Fissativo idrofobizzante acril-silossanico

Tipologia di Impiego

Fissativo ad alta penetrazione a base acquosa per la specifica preparazione delle superfici destinate ad essere decorate e protette con le finiture silossaniche Xilofin per Interno o Xilofin per Esterno.

E' un fissativo pronto all'uso che conferisce al supporto consolidamento, idrorepellenza e lascia praticamente inalterata la naturale traspirabilità.

Modalità d'uso

Le superfici da trattare devono essere pulite e sgrassate. Nel caso di superfici già verniciate, è necessario rimuovere tutte le parti della vecchia pittura non perfettamente ancorate. Applicare come fornito senza diluire o, nel caso di supporti poco assorbenti, diluire al massimo al 10-15% con acqua. Per pareti che presentano un altissimo assorbimento applicare due mani "fresco su fresco". Attendere almeno 10-12 ore prima di procedere alla sopravverniciatura. Temperatura di applicazione: minima 5° C; massima 30° C.

Consumo e Resa

Consumo teorico: 130 - 150 g/m² (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Resa teorica: 6 - 7 m²/l.

Diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: pennello o spruzzo.

Caratteristiche Chimico- Fisiche

Peso Specifico	kg/l	:	1.000
Residuo secco	%	:	-
Viscosità	Tazza Ford n.4	:	-
Essiccazione :	ore		
Fuori polvere		:	
Al tatto		:	
In profondità		:	
Sopraverniciatura		:	10-12
Caratteristiche del film		:	lucido trasparente

INFO@I-T-V.IT

Industria Toscana Vernici Srl

Via Stradone di Rovezzano, 21 - 50136 Firenze tel. 055/690.158 (3 linee r.a.) – Fax 055/690.246

Cap. Sociale €202.176,00 int. vers. - C.C.I.A.A. Firenze n.115372 Iscr. Trib. n.9766

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00420280489

178